

TUSCANIA COLLECTION

Pelle bovina mezzo fiore anilina a grana naturale di spessore finito 0,8 – 1,0 mm.

Concia al cromo. Superficie media pelle circa 4,8 – 5,0 m².

Tintura passante; rifinitura all'acqua trattata con resine, aniline e cere. Articolo con mano puntante, tatto scivoloso e aspetto semilucido.

Bovine of European origin, lightly buffed natural grain.

Finished thickness 0.8 – 1.0 mm. Average leather surface 4.8 – 5.0 sqm.

Chrome tannage. Aniline dyed finished with waxes for a distressed appearance. Natural unprotected surface.

Article with an uneven, slippery feel and semi-gloss appearance.

Europäisches Rindsleder, Typ Anilinleder.

Stärke 0,8 – 1,0 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm.

Antikoptik, durch Behandlung mit Harzen und Wachsen.

Vachette origine européenne, pleine fleur, grains naturels.

Epaisseur: 0,8 – 1,0 mm. Superficie moyenne : 4,8 – 5,0 m².

Tannée au sel de chrome. Finition aniline teintée dans la masse avec une émulsion de ciré. Aspect semi brillant avec un effet vieilli.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo sfregamento tipo Veslic Colour fastness to and fro rubbing Abriebfestigkeit nach Veslic Résistance aux frottements (Veslic)	Secco - Dry - Trocken - A sec 50 c Umido - Wet - Nass - Humide 20 c	UNI EN ISO 11640 ISO 105 A03	> = 3 > = 3
Sudore Alcalino Sweat Alkaline Solution Alkalischer Schweiß Sueur Alcaline ISO 11641 pH 8	Sudore - Sweat - Schweiß - Sueur 20 c		> = 2
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Colour fastness to artificial light Xenon arc UV-Beständigkeit, Xenon ARC-Labortest Résistance à la lumière, lampe Xénon	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Echelle des bleus	> = 2/3
Resistenza alla flessione Flexing endurance Biegefestigkeit Résistance à la flexion	ISO 5402	Cicli Cycles Zyklen Cycles	> 50.000
Determinazione del pH Determination of pH Bestimmung vom pH-Wert Evaluation du pH	ISO 4045	pH	> = 3,5
Indice di differenza (Solo per pH < 4) Difference figure (only for pH < 4) Differenzindex (nur für pH < 4) Indice de différence (seulement pour le pH < 4)			< = 0,7
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	ISO 3377-1	N	> = 20

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato da ICEC UNI EN ISO 9001:2008
Company with Quality Management System UNI EN ISO 9001:2008 certified by ICEC
Firma mit zertifiziertem Qualitätsmanagement nach ICEC EN ISO 9001:2008
Entreprise avec Système de Gestion Qualité certifié par ICEC UNI EN ISO 9001:2008

I risultati analitici riportati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prove. La riproduzione parziale è ammessa soltanto a seguito di autorizzazioni scritte del laboratorio.
 The analytical results are referred only to the sample tested. This document may be reproduced only in full. It may be partially reproduced only by written approvals of the laboratory.
 Die angegebenen Analyseergebnisse beziehen sich nur auf die geprüfte Probe. Die Wiedergabe, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Labors erlaubt.
 Les résultats analytiques reportés se réfèrent uniquement à l'échantillon soumis aux épreuves. La reproduction partielle est permise seulement par suite des autorisations écrites du laboratoire.